

- Peinture mate tendue aux résines Alkydes en phase solvant.

## DESTINATION

- Protection et décoration haut de gamme des murs, plafonds et menuiseries
- Travaux neuf et rénovation.

## PROPRIETES

- Excellente tendu.
- Grande opacité.
- Très faible odeur.
- Facilité et confort d'application.
- Absence de reprise.

## CARACTERISTIQUES

- **Viscosité** : Peinture légèrement onctueuse.
- **Masse volumique** : 1.50 kg/l +/- 0.05 kg/l
- **Point éclair** : 44°C
- **Aspect du film** : Tendue
- **Brillant spéculaire** : >5 gloss sous 60°C (Mat)
- **Consommation** : 10 à 12 m<sup>2</sup>/kg par couche
- **Temps de séchage** : Sec au toucher : 6 heures, Recouvrable : 24 heures (20°C à 65% HR)
- **Teintes** : blanc (d'autres couleurs, nous consulter)
- **Conditionnement** : 5 kg et 30 kg
- **Conservation** : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

## PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE

- **Dilution** :  
Brosse, rouleau : 0 à 5% au White Spirite.  
Pistolet : Dilution de 10 à 20 au White Spirite.
- **Préparation du produit** :  
Brasser énergiquement, avant sa mise en œuvre.
- **Matériel d'application** :  
Brosse, rouleau, pistolet.
- **Nettoyage des outils** :  
Immédiatement après usage avec le White Spirite.
- **Préparation des supports** :  
Conformément aux règles de l'art et au DTU 59-1.
- **Mode d'application** :  
Sur mur, enduit, appliquer une à deux couches de CHROMAT suivant la finition recherchée.  
Sur bois, une couche de CHROMAT et deux couches de CHROMALAC (si finition brillante).

## HYGIENE ET SECURITE

- Produit inflammable (consulter la fiche de données de sécurité).