

## CHROMA ENDUIT Extra

Intérieur  
Extérieur

- Peinture émulsion mate à base de copolymères en dispersion aqueuse

### DESTINATION

- **Intérieur :**  
Finition pour tous travaux de décoration
- **Extérieur :**  
Finition des façades, faces de balcons, encadrement.

### PROPRIETES

- Bonne résistance aux intempéries
- Pouvoir opacifiant élevé
- Blancheur durable et parfaite

### CARACTERISTIQUES

- **Viscosité :** pâte très onctueuse
- **Masse volumique :** 1.60 kg/l +/- 0.05 kg/l
- **Point éclair :** sans objet
- **Aspect du film :** légèrement poché
- **Brillant spéculaire :** <2 sous 60° MAT
- **Consommation :** 300 à 400 gramme/m<sup>2</sup> par couche
- **Temps de séchage :** Sec au toucher : 1 heures, Recouvrable : 3 à 4 heures (**20C° à 65% HR**)
- **Teintes :** blanc (d'autres couleurs, nous consulter)
- **Conditionnement :** 30 kg (d'autres conditionnements, nous consulter)
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert, conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

### PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE

- **Dilution :**  
Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- **Préparation du produit :**  
Brasser énergiquement, avant sa mise en œuvre.
- **Matériel d'application :**  
Brosse, rouleau, pistolet (nous consulter).
- **Nettoyage des outils :**  
Eau immédiatement après usage
- **Préparation des supports :**  
Béton : brossage, époussetage.  
Enduit de ciment : égrenage, ponçage, époussetage.  
Enduit de charge : égrenage, ponçage.
- **Mode d'application :**  
En application manuelle, le CHROMA ENDUIT Extra doit être employé grassement, en prenant soin de garnir complètement l'ensemble du support.

### HYGIENE ET SECURITE

- Produit non classé dangereux.